

Dinova Extra ELF

Pittura per interni a base di dispersioni con elevata copertura

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Pittura per interni di elevata qualità a base di dispersioni e cariche altamente selezionate e pigmenti finissimi.

Ottime caratteristiche di permeabilità al vapore acqueo, di facile applicazione, totalmente privo di solventi, emollienti e plastificanti, riempitivo, di aspetto opaco.

Dinova Extra è particolarmente adatto in ambienti come ospedali, ambienti pubblici, scuole, uffici, ambienti privati, ecc. Privo di plastificanti e con ridotte emissioni di solventi.

L'elevato punto di bianco e l'ottima copertura conferiscono al prodotto uniformità su qualsiasi tipo di supporto.

Su superfici da rinnovare in alcuni casi è sufficiente una mano sola non diluita.

Si applica su tutti i tipi di supporto tipo gesso, cartongesso, intonaci nuovi e tinteggiati purché portanti o adeguatamente preparati. Idoneo come finitura su superfici come Raufaser e/o DinoTex.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite europeo per il prodotto (categoria A/a): 30 g/l (valore già valido per il 2010).

Questo prodotto contiene < 1 g/l VOC.

COLORE

Bianco.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

APPLICAZIONE

A pennello, rullo. A spruzzo portare il prodotto a viscosità ottimale desiderata.

DILUIZIONE

Prima mano: diluita al 10% con acqua.

Seconda mano: pronto all'uso, max. 5% con acqua.

RESA INDICATIVA

5-6 m² /lt per due mani. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento del supporto o del sistema di applicazione adottato.

CONFEZIONI

Latte in plastica da 5 e 12,5 lt.

CARATTERISTICHE TECNICHE SECONDO NORMA DIN EN ISO 1062

Peso specifico	1,50
Essiccazione	Al tatto dopo 4 ore. Polimerizzazione completa dopo 24 ore in condizioni ambientali ottimali (temp. +5 / +30°C, UM 65%)
Aspetto	Opaco
Temperatura di lavorazione	Temperatura + 5 / +30°C, U.M. relativa max.65%.
Classe di copertura	1 secondo norma DIN 13300
Classe di sfregamento ad umido	2 secondo norma DIN 55945

PRODUTTORE: **Dinova GmbH**, Bachstrasse 38, D-53639 – Königswinter

DINOVA ITALIA s.r.l. 37031- Illasi (Verona) – Via Dante, 54

Tel. 045 7834222 Fax 045 7833222 e-mail: info@dinovaitalia.it [http:// www.dinovaitalia.it](http://www.dinovaitalia.it)

Iscr.Reg.Impr.VR REA 353043 P.Iva-C.F. 03640120238

Società' soggetta a direzione e coordinamento di DINOVA GMBH & Co. KG

c.s. € 110.000 di cui € 87.500 i.v.

PREPARAZIONE E FINITURA DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere portante, asciutto, pulito e preparato a regola d'arte.

Supporti nuovi: applicare su intonaci minerali nuovi (mai tinteggiati), asciutti, un fondo di collegamento tipo Cover-Grund o Unigrund Plus. Applicare a rullo e/o a pennello la prima mano di Dinova Extra diluita dal 15 al 20% secondo l'assorbimento del supporto. Applicare a rullo e/o a pennello la seconda mano a finire, lasciando intercorrere 8-12 ore tra una mano e l'altra.

Supporti tinteggiati: applicare a rullo e/o a pennello due mani di Dinova Extra a finire, lasciando intercorrere 8-12 ore tra una mano e l'altra.

Supporti sfarinanti: dopo aver rimosso le parti in fase di distacco e spazzolato le superfici, applicare come isolante Tiefgrund W o Grundier Konzentrat opportunamente diluito, evitando che lo stesso formi un film lucido. Ad essiccazione avvenuta, applicare a rullo e/o a pennello due mani di Dinova Extra a finire, lasciando intercorrere 8-12 ore tra una mano e l'altra.

Supporti alcalini: su supporti ancora alcalini (pH alto), mai tinteggiati, applicare come fondo Hybrid Multi-Primer. Su supporti tinteggiati, sfarinanti con rappezzi di malta, applicare come fissativo Tiefgrund W o Grundier Konzentrat e procedere poi con l'applicazione del fondo come sopra descritto. Ad essiccazione avvenuta applicare a rullo e/o a pennello due mani di Dinova Extra a finire, lasciando intercorrere 8-12 ore tra una mano e l'altra.

Gesso, cartongesso e derivati: applicare un fondo di collegamento tipo Cover-Grund o Unigrund Plus. Applicare a rullo e/o a pennello la prima mano di Dinova Extra diluita dal 15 al 20% secondo l'assorbimento del supporto. Applicare a rullo e/o a pennello la seconda mano a finire, lasciando intercorrere 8-12 ore tra una mano e l'altra.

Nella manutenzione, su superfici contaminate da microorganismi (alghe, funghi), prima dell'applicazione dei sistemi sopra descritti, deve essere eseguito il seguente trattamento di pulizia preventiva: intervento di pulitura su tutte quelle superfici che presentano alghe, muffe e funghi. Applicare sulle superfici contaminate da microorganismi (alghe, funghi e licheni), una mano a pennello di Dibesan Sanierlösung non diluito.

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

STOCCAGGIO

In luogo asciutto, fresco, protetto dal gelo.

AVVERTENZE

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione, compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Tenere lontano dalla portata di bambini. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle sciacquare abbondantemente. Non immettere in canalizzazioni, corsi d'acqua o nel suolo.

Classe di pericolosità per l'acqua: 1.

Codice del prodotto: M-DF01.

Per ulteriori indicazioni consultare la scheda di sicurezza.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli strumenti di lavoro subito dopo l'uso con acqua e detersivi idonei.

SMALTIMENTO

Avviare al riciclaggio solo barattoli completamente vuoti.

I residui di materiale secco possono essere smaltiti come rifiuti domestici. Confezioni con residui liquidi vanno portate in un centro di raccolta per vecchie pitture.

Codice del rifiuto AVV n. 08 01 12.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Attenzione: la presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto essi non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuali indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto. La corrispondenza dei colori deve essere verificata dall'utilizzatore PRIMA di iniziare il lavoro. ec-sm100412