

PU-Vorlack D-31



Smalto per mano di fondo in poliuretano, diluibile in acqua, molto coprente, per interni ed esterni

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CAMPO DI APPLICAZIONE

Ideale come mano di fondo o come verniciatura intermedia, ben riempitiva e con buona distensione, di parti di legno che devono mantenere le misure come ad esempio porte e telai di legno. Adatta per metallo pretrattato e per vecchie pitture carteggiate all'interno e all'esterno. Ideale per la successiva applicazione degli smalti Dinova PU-Seidenmattlack D-33 o PU-Glanzack D-32.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Diluibile in acqua, di odore lieve, di facile lavorazione, buona copertura, traspirante, buon potere riempitivo, buona adesione per le successive, di rapida essiccazione.

TIPO DI PRODOTTO

Dispersione acrilica poliuretanica.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite europeo per il prodotto (cat. A/d) : 130 g/l (valore già valido per il 2010). Questo prodotto contiene massimo 130 g/l VOC.

GRADO DI LUCENTEZZA

Opaco.

COLORE

Bianco.

PROPRIETA' FISICHE

Peso specifico: 1,45 g/cm³.

CICLO DI APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Il supporto deve essere libero da sostanze che ne impediscano l'ancoraggio: rimuovere a fondo polvere, sporco e grasso. Se nelle parti in legno sono presenti sostanze interne coloranti, deve essere applicata una mano isolante con Dinolin Hydro Isogrund H-18. All'interno è sufficiente una mano di PU-Vorlack D-31, all'esterno da una a due mani. Le mani successive con il sistema di smalti acrilici Dinolack PU-System.

APPLICAZIONE

A pennello, rullo o spruzzo. Mescolare bene prima dell'applicazione. Se necessario diluire fino al 5% massimo con acqua. Per l'applicazione a spruzzo regolarsi in base alla consistenza dello spruzzo.

ESSICCAZIONE

Ad una temperatura di +20°C e con umidità relativa del 65%:

- fuori polvere dopo circa 1-2 ore.
- sovrapplicabile dopo 10-12 ore.

Con temperature più basse e umidità maggiore i tempi si allungano.

CONSUMO

Ca. 100-130 ml/m² per mano.

Questi valori sono indicativi e dipendono dal tipo di supporto e dalle sue caratteristiche. Calcolare l'esatto consumo con una prova sulla superficie da trattare.

CONFEZIONI

Lattine da 0,750 ml e da 2,5 litri.



L'angelo azzurro contraddistingue prodotti poveri di sostanze dannose per l'ambiente.

PREPARAZIONE E TRATTAMENTO DEL FONDO

Sono adatti fondi portanti, solidi, asciutti, puliti e trattati con competenza.

L'umidità non deve superare il 12% nei legni di latifoglie e il 15% nei legni di conifera.

Strutture in legno

Carteggiare le superfici nella direzione delle fibre, pulire a fondo e togliere le sostanze interne del legno che riaffiorano, come ad esempio la resina. Smussare gli spigoli taglienti.

Ferro, acciaio

Il ferro e l'acciaio devono essere pretrattati secondo la normativa DIN EN ISO 12 944-4.

Vecchie pitture

Levigare vecchi strati di pittura. Vecchie pitture non portanti vanno rimosse.

Legno dolce all'esterno

Impregnare con un impregnante per legno testato secondo DIN 68 800 come Dinolin Holzschutzgrund H-10. Per pitture di rinnovo impregnare solo le parti di legno scoperte ed assorbenti.

Legni e strutture in legno con componenti scure, che risalgono in superficie

Mano di fondo con Dinolin Hydro Isogrund H-18.

Legno duro con componenti scurenti, che rallentano l'essiccazione

Prima del trattamento con Dinolin Hydro Isogrund H-18 pulire le superfici con diluente al nitro e lasciare asciugare bene.

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

STOCCAGGIO

In luogo asciutto, fresco e protetto dal gelo.

ATTENZIONE!

Prestare attenzione nel rivestimento di pannelli di legno affinché non si formi uno strato colloso tra linguette e scanalature, che potrebbe provocare la formazione di crepe nello spostamento dei pannelli stessi.

Non lavorare a temperatura inferiore a +8° C. Pulire gli strumenti di lavoro subito dopo l'uso con acqua.

Tenere lontano dalla portata di bambini. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle sciacquare abbondantemente. Non immettere in canalizzazioni, corsi d'acqua o nel suolo.

Classe di pericolosità dell'acqua: 1.

Codice prodotto: M-LW01; per ulteriori indicazioni consultare la scheda di sicurezza.

SMALTIMENTO

Non immettere nelle canalizzazioni. Smaltimento secondo la normativa locale. Codice del rifiuto Nr.080112 (vecchie pitture indurite).

Confezioni sporche: i contenitori vuoti sono da smaltire secondo la normativa vigente.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Attenzione: la presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto essi non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuali indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto. La corrispondenza dei colori deve essere verificata dall'utilizzatore PRIMA di iniziare il lavoro. Ec311011