Dinosil Konzentrat

Diluente e sottofondo minerale incolore
a base di silicato liquido secondo norma DIN 13300

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Fondo minerale incolore a base di silicato liquido e additivi stabilizzanti. Possiede un'elevata permeabilità al vapore acqueo, resistente agli alcali, riduce ed uniforma l'assorbimento delle superfici minerali, ottimo potere consolidante, garantisce una buona adesione ai prodotti di finitura. Si usa anche per diluire i prodotti a base di silicati.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite europeo per il prodotto (cat. A/h): 30 g/l (valore già valido per il 2010). Questo prodotto contiene massimo 30 g/l VOC.

COLORE

Incolore.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

APPLICAZIONE

A pennello.

DILUIZIONE

Diluire in rapporto 1:1 con acqua.

RESA INDICATIVA

12/14 m^2/lt per mano.
La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento del supporto o del sistema di applicazione adottato.

CONFEZIONI

Confezioni da 1, 5 o 10 litri.

CARATTERISTICHE TECNICHE SECONDO NORMA DIN EN ISO 1062

Tipo di legante	Silicato liquido
Peso specifico	1,00
Essiccazione	Sovraverniciabile dopo 4/6 ore in condizioni ambientali ottimali (temp. +5 / +30°C, UM 80%)
Aspetto	Trasparente
Temperatura di lavorazione	Temperatura + 5 / +30°C, U.M. relativa max.80%.

PRODUTTORE: **Dinova GmbH**, Bachstrasse 38, D-53639 – Königswinter
DINOVA ITALIA: **AZZURRA s.r.l.** 37031- Illasi (Verona) – Via Dante, 54
Tel. 045 7834222 Fax 045 7833222 E- mail: info@azzurra-colors.it http:// www.dinovaitalia.it

PREPARAZIONE E FINITURA DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere portante, asciutto, pulito e preparato a regola d'arte.

Supporti nuovi: applicare su intonaci minerali nuovi (mai tinteggiati), asciutti, come isolante all'acqua ai silicati Dinosil Konzentrat diluito 1:1 con acqua. Applicare a pennello due mani di Dinosil Fassadenfarbe o Dinoval a finire, lasciando intercorrere 6-8 ore tra una mano e l'altra.

Supporti tinteggiati: applicare su supporti tinteggiati, purché portanti, un fondo di collegamento tipo Dinosil Quarzit o Hybrid Multi-Primer. Applicare a pennello due mani di Dinosil Fassadenfarbe o Dinoval a finire, lasciando intercorrere 6-8 ore tra una mano e l'altra.

Supporti sfarinanti: dopo aver rimosso le parti in fase di distacco e spazzolato le superfici, applicare come fissativo Tiefgrund Spezial o Silicon Grundfestiger (solvente) opportunamente diluito, evitando che lo stesso formi un film lucido.

Ad essiccazione avvenuta, per tinte medio-scure, si consiglia l'applicazione di un fondo di collegamento in tinta, tipo Hybrid Multi-Primer, Dinosil Quarzit o Dinosil Streichputz. Applicare a pennello due mani di Dinosil Fassadenfarbe o Dinoval a finire, lasciando intercorrere 6-8 ore tra una mano e l'altra.

Supporti alcalini: su supporti ancora alcalini (pH alto), mai tinteggiati, applicare come fondo Hybrid Multi-Primer. Su supporti tinteggiati, sfarinanti con rappezzi di malta, applicare come fissativo Tiefgrund Spezial o Silicon Grundfestiger e procedere poi con l'applicazione del fondo come sopra descritto.
Applicare a pennello due mani di Dinosil Fassadenfarbe o Dinoval a finire, lasciando intercorrere 6-8 ore tra una mano e l'altra.

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

STOCCAGGIO

In luogo asciutto, fresco, protetto dal gelo. Chiudere bene i barattoli iniziati.

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura +5 / +30°C, U.M. relativa max.80%.
Non applicare su superfici con sole diretto o in presenza di vento.

AVVERTENZE

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato. L'applicazione del prodotto con temperature elevate (>30°C) influenza negativamente il processo di silicatizzazione. La conseguente presenza di silicato attivo può dare origine, a seguito di dilavamenti da parte dell'acqua piovana, alla formazione di macchie o colature biancastre insolubili di silicato, per la risoluzione delle quali si rende necessario, prima di procedere alla riapplicazione del ciclo, un intervento di neutralizzazione.

Tenere lontano dalla portata di bambini. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle sciacquare abbondantemente. Non immettere in canalizzazioni, corsi d'acqua o nel suolo.

Classe di pericolosità per l'acqua: 1.
Codice del prodotto: M-GF01.
Per ulteriori indicazioni consultare la scheda di sicurezza.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli strumenti di lavoro subito dopo l'uso con acqua e detergenti idonei.

SMALTIMENTO

Avviare al riciclaggio solo barattoli completamente vuoti.
I residui di materiale secco possono essere smaltiti come rifiuti domestici. Confezioni con residui liquidi vanno portate in un centro di raccolta per vecchie pitture.
Codice del rifiuto AVV n. 08 01 12.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Attenzione: la presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto essi non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuali indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto. La corrispondenza dei colori deve essere verificata dall'utilizzatore PRIMA di iniziare il lavoro. ec-sm200212

PRODUTTORE: **Dinova GmbH**, Bachstrasse 38, D-53639 – Königswinter
DINOVA ITALIA: **AZZURRA s.r.l.** 37031- Illasi (Verona) – Via Dante, 54
Tel. 045 7834222 Fax 045 7833222 E- mail: info@azzurra-colors.it http:// www.dinovaitalia.it